

**やわらかで美しい印刷再現性——嵩高上質微塗工紙『OKピクシードソフィア』が誕生しました  
(製品名:『OKピクシードソフィア』)**

王子製紙株式会社は嵩高上質微塗工紙『OKピクシード』の姉妹品として、やわらかで美しい印刷再現性をもつOKピクシードソフィアの販売を開始します。

ソフィアとは、” soft “(やわらかい)、” graphic “(写実的な)、” sophisticated ”(洗練された)を組み合わせた造語です。当社の嵩高上質微塗工紙において、「軽くてやわらかな質感と優美で高い再現力を併せもった最も洗練された紙」という意味が込められています。

『OKピクシードソフィア』は、雑誌・ムック・書籍を中心とする各種刊行物の多様化にあわせ、60g/m<sup>2</sup>から105g/m<sup>2</sup>まで、8米坪(60、65、70、75、80、85、95、105g/m<sup>2</sup>)をご用意しています。優れた低密度と不透明度を実現し、すべての米坪でしっかりとした紙厚を保証。さらに、巻取と平判、どちらでも対応可能。多彩な用途にお応えできる体制を整えました。

紙づくりの歴史と技術に裏打ちされた、やわらかで美しい印刷再現性を体感してください。

**■『OKピクシードソフィア』品質データ**

定量(g/m <sup>2</sup> )	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	95.0	105
紙厚(μm)JIS法	87	97	107	114	125	133	152	172
ISO光沢度(%)	5							
ISO白色度(%)	89							
不透明度(%)	88	90	91	92	93	94	95	96

紙質データは実績値であり、製品の品質保証値ではありません。

紙厚の測定は JIS P8118:2014 の測定圧 100kpa によります。

「紙厚の試験方法に関する JIS の改定があり、2017年4月をもって測定圧 50kPa から 100 kPa に全面的に移行されます。」

**■『OKピクシードソフィア』標準連量表**

定量(g/m <sup>2</sup> )	巻取							
	625×(880)		765×(1085)		880×(625)		973×(625)	
	連量(kg)	入数(R)	連量(kg)	入数(R)	連量(kg)	入数(R)	連量(kg)	入数(R)
60.0	33.0	9.5	50.0	7.7	33.0	13.4	36.5	13.4
65.0	35.5	9.2	54.0	7.5	35.5	13.0	39.5	13.0
70.0	38.5	7.8	58.0	6.3	38.5	11.0	42.5	11.0
75.0	41.0	7.1	62.0	5.8	41.0	10.1	45.5	10.1
80.0	44.0	6.7	66.5	5.4	44.0	9.4	48.5	9.4
85.0	46.5	6.1	70.5	5.0	46.5	8.6	51.5	8.6
95.0	52.0	5.3	79.0	4.3	52.0	7.5	57.5	7.5
105.0	57.5	4.8	87.0	3.9	57.5	6.7	64.0	6.7

定量(g/m <sup>2</sup> )	平判											
	A判 625×880				四六判 788×1091				B判 765×1085			
	連量(kg)	T目	Y目	連包枚数	連量(kg)	T目	Y目	連包枚数	連量(kg)	T目	Y目	連包枚数
60.0	33.0	●	●	250	51.5		●	250	50.0	●		250
65.0	35.5	●	●	250	56.0		●	250	54.0	●		250
70.0	38.5	●	●	250	60.0		●	250	58.0	●		250
75.0	41.0	●	●	250	64.5		●	250	62.0	●		250
80.0	44.0	●	●	250	69.0		●	250	66.5	●		250
85.0	46.5	●	●	250	73.0		●	250	70.5	●		250
95.0	52.0	●	●	250	81.5		●	250	79.0	●		250
105.0	57.5	●	●	250	90.5		●	250	87.0	●		250